



Система компаний "a-power"
ООО "А-ПАУЭР"
50027, Украина, Криворожский
р-н., пгт. Радушное,
Никопольское шоссе 2

ОКПО 42921574
Р/с: : 2600789483
МФО 334851
в ПАО «ПУМБ»

www.a-power.ua
тел./факс: +380564991488
e-mail: info@a-power.ua

Справка о качестве продукции

Углерод Технический марка Б (2803000000).

Параметры	Метод	Единицы	Результат
Влага	GOST 27314-91	W^r , %	0.4
Зола	GOST 25699.8-90	A^d , %	15.3
Летучие	GOST 6382-91	V^{daf} , %	3.0
Сера	GOST 25699.9-90	S_t^d , %	2.4
Водород	GOST 2408.1-95	H^d , %	0.90
теплоотдача высшая	DSTU ISO 1928:2006	Q_s^{daf} , MJ/kg	<u>33.39</u>
		KCal/kg	7975
низшая		Q_i^f , MJ/kg	<u>27.96</u>
		KCal/kg	6678
Фракционный состав %			
Частицы 0.5-1.0 mm	DSTU ISO 4082:2002	%	17.5
Частицы 0.2-0.5 mm		%	33.1
Частицы 0.075-0.2 mm		%	30.7
Частицы 0.02-0.075 mm		%	18.3
Частицы 0-0.02 mm		%	0.4

